



BULLETIN

SUJET: Application de peinture de retouche

Date : 10/09

No.: 19CP

Le produit CanExel doit être inspecté à la fin de l'installation afin d'identifier s'il y a des brèches ou égratignures mineures suite à la manipulation par l'installateur.

Si des retouches s'avéraient nécessaires, nous suggérons la méthode simple et détaillée dans les photos ci-dessous.

Nous suggérons également que l'application de la peinture de retouche soit faite en utilisant un coton-tige de style **Q-tip**. Appliquez la retouche aux endroits affectés et permettez à la retouche de sécher environ une heure. (**Ne pas utiliser un pinceau**)

Pour de meilleurs résultats, la température doit être de 50°F/10°C (période de 24h)

